

Техническая информация



Euro 3000 Специальный флизелиновый клей

EURO 3000 Vlies Kleber

Для наклеивания обоев на флизелине путём нанесения клея на стену, а также для наклеивания других обоев традиционным способом, т.е. нанесения клея на обои.



Область применения: *Euro 3000 Специальный флизелиновый клей* разработан специально для наклеивания флизелиновых обоев способом нанесения клея прямо на стену. Также отлично применим для наклеивания других видов обоев на бумажной основе, таких как бумажные, виниловые, рауфазер, шелкографные и т. п. путём нанесения клея на обратную сторону обоев. Пригоден для наклеивания на все минеральные основания, а также на гипсокартонные плиты.

Технические данные: Сырьевая основа: модифицированный крахмал, полимер ПВА ок 7%, антибактериальные добавки
Насыпной вес: 0,3 - 0,4 г/см³
Показатель pH: 10 - 11
Вязкость: 9-13.000 mPas по Брукфильду
Растворимость: через 5 мин. готов к применению
Расход: 200 – 250 мл/м²

Подготовка основания:

Основание должно быть сухим, ровным, несущим, свободным от разделительных веществ и иметь слегка впитывающую способность. Очистить поверхность от остатков старых обоев, клеевых красок и отстающих слоёв побелки. Дыры и неровности устранить PUFAS Заполняющими и выравнивающими шпаклёвками для внутренних работ. Сильно впитывающие, песочные и меловые основания предварительно обработать PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения ЛФ. При наклеивании прозрачных флизелиновых обоев, которые не планируется окрашивать и особенно в тех случаях, если основание имеет цветовые различия, рекомендуем воспользоваться *PUFAS Грунтовкой под обои - белой*.

Приготовление раствора:

Содержимое всей пачки постепенно и равномерно засыпать в чистую, холодную воду (см. таблицу) при непрерывном и интенсивном перемешивании круговыми движениями, полминуты продолжить помешивание. Дать раствору постоять. Через 5 минут, необходимые для набухания, ещё раз энергично размешать и клей готов к применению.

- перед вскрытием пачку обязательно хорошо встряхивать
- для облегчения приготовления клея рекомендуется использовать дрель с насадкой/миксер

Обработка:

Нанесение клея на стену (для обоев на флизелине): разведённый клей наносится валиком или кистью прямо на стену на ширину 1-2 полотен. Разворачивая рулон обоев (либо нарезанные на необходимую длину полотна с небольшим запасом), положить полотно на свеженанесённый клей, отметив для первой полосы предварительно вертикальную линию на стене при помощи отвеса. Затем разгладить полотно обоевой щёткой сверху вниз посередине, потом от центра к краям, выгоняя пузырьки воздуха. Вдоль плинтуса сделать сгиб полотна и по линейке обрезать его обоевым ножом. Последующие полотна наклеивать встык.

Нанесение клея на обои (для обоев на бумажной основе): Клей равномерно нанести на обратную сторону нарезанных на необходимую длину обоев, сложить их клеевой стороной внутрь и после размягчения, согласно времени, указанного производителем обоев, обои наклеить встык. Затем как описано выше, разгладить обоевой щёткой. Возможные излишки свежего клея на лицевой стороне, сразу удалить влажной тряпкой или губкой.

Применение:

	Кол-во воды на 100 г пачку	пачки 100 г хватает на	Кол-во воды на 200 г пачку	пачки 200 г хватает на	Кол-во воды на пачку	пачки хватает на
При нанесении на стену	2 л	12 м ²	4 л	25 м ²	500 г: 10 л 1 кг: 20 л	500 г на 65 м ² 1 кг на 130 м ²
При нанесении на обои	2,5 л	15 м ²	5 л	30 м ²	500 г: 12,5 л 1 кг: 25,0 л	500 г на 80 м ² 1 кг на 160 м ²

Хранение:

Хранить в сухом и прохладном месте! Беречь от сырости!
Срок годности: 5 лет со дня изготовления.

Расфасовка:

Пачки по 200 г – 20 пачек в 1 коробке, пачки по 500 г – 10 пачек в 1 коробке
Пачки по 100 г – 60 пачек в 1 коробке, пачки по 1 кг – 9 пачек в 1 коробке

Артикул:

100 г – 021907000; 200 г – 021901000; 500 г – 021904000; 1 кг - 021905000