

Техническая информация

Glutolin V platin Элитный Флизелиновый клей

Высококачественный, быстрорастворимый метилцеллюлозный клей.



Область применения: Для наклеивания флизелиновых и других стабильной формы обоев путём нанесения клея на стену, а также для тяжёлых обоев на бумажной основе путём нанесения клея на обои. Пригоден для обойно-смазочных приборов.

Технические данные: Сырьевая основа: метилцеллюлоза, дисперсия (ПВА)
Насыпной вес: ок. 0,45 г/см³
Показатель pH: 7 - 8
Растворимость: готов к применению прим. через 3 мин.
Расход: ок. 200 мл/м²

Подготовка основания:

Для оптимального наклеивания поверхность должна быть сухой, пригодной для наклеивания обоев, чистой, нежирной и слегка впитывающей. Старые, плохо приклеенные обои и отстающие слои краски удалить при помощи *PUFAS TAP-EX Удавителя обоев*. Трещины и дыры устранить *PUFAS Шпаклёвкой*. Поверхности с повышенной впитываемостью предварительно обработать *PUFAS Грунтовкой*. Стены, имеющие цветовые различия, рекомендуется обработать *PUFAS Грунтовкой под обои белой*.

Способ применения:

Glutolin V platin Элитный Флизелиновый клей высыпать, при энергичном размешивании, в холодную воду (согласно таблице) и некоторое время продолжать размешивать. После чего оставить стоять прим. 3 мин., затем ещё раз хорошо размешать и клей готов к применению.

Способ наклеивания флизелиновых и других обоев стабильной формы, путём нанесения клея прямо на стену:

Клей равномерно нанести на стену с помощью валика с коротким ворсом на ширину 1-2 полос. Полотно положить на нанесённый клей и равномерно прижать. Последующие полотна наклеить встык.

Для всех других обоев (бумажная основа) пользоваться способом нанесения клея на обои:

Обои равномерно намазать клеем, сложить и дать им размякнуть. Спустя некоторое время размягчённые обои наклеить встык.

Во всех случаях учитывать рекомендации производителя обоев!

Остатки клея на лицевой стороне сразу удалить с помощью влажной тряпки.

Инструменты после использования промыть водой.

Применение:

	Раствор	Количество воды на 200 г пачку	Расход
Предварительная обработка стен клеем	1 : 40	8 л	60 – 80 м ²
Нанесение клея на основание и обои	1 : 20	4 л	20 – 25 м ² 4-5 евро-рулонов
В обойно-смазочном приборе	1 : 25	5 л	25 - 30 м ² 4-5 евро-рулонов

Евро-рулон: 0,53 см x 10,05 м

Хранение:

Хранить в сухом, прохладном месте плотно закрытым!
Срок годности ненацотой упаковки в сухом месте не ограничен.

Расфасовка:

Пачки по 200 г – 25 пачек в 1 коробке

Номер артикула: 063111074