## Техническая информация





## Конструкционный клей K15 Konstruktions-Kleber K15

MS-полимер • для внутренних и наружных работ • без растворителей • прозрачный

Область применения:

РUFAS Конструкционный клей К15 - для внутренних и наружных работ, применим на основаниях как имеющих впитывающую способность так и не впитывающих влагу оснований. Клеит надёжно отделочные материалы из дерева, панели, плинтуса, декоративные плиты и профили из полистирола, дерева, ПВХ, зеркала и т.п., а также облицовочную керамическую плитку, приспособления для прокладки кабеля и т.д.

Непригоден для склеивания оргстекла, полиэтилена, пропилена, тефлона и т.п.

Технические данные: Сырьевая основа: сополимеры синтетической дисперсии

Плотность: ок. 1,1 г/мл Цвет: прозрачный

Время образования

поверхностной пленки: 10 мин при 23°C / 55% относ. влажности Отверждение через 24 часа: 2 мм при 23°C / 55% относ. влажности

Прочность на разрыв: 2,2 MPa (N/mm²)

Растяжение на разрыв: 250%

Выдерживает температуру

после высыхания: от -40 до +90 °C

Подготовка основания:

Основание должно быть несущим, сухим и свободным от разделяющих веществ

(жир, пыль и т.п.).

Применение:

PUFAS Конструкционный клей К15 наносится на поверхность полосами на расстояние ок. 10-ти см друг от друга. Наклеиваемые части прижать в течении 10 мин. Для обеспечения необходимого проветривания между полосами клея на не впитывающих влагу поверхностях нужно не допускать сливания отдельных полосок клея в одну. Тяжёлые части зафиксировать в течении мин. 48 часов. Отверждение: 2 мм в день при температуре +23°C и относ. влажности воздуха 55%.

После высыхания выдерживает температуру от -40 до +90 °C. Надолго сохраняет упругость и может окрашиваться любыми акриловыми лаками и акриловыми красками.

Излишки клея сразу же удалить тряпкой.

Не применять при температуре ниже + 5 °C.

Хранение: Транспортировка и хранение возможны также при минусовой температуре

до -15°C. Размораживать при комнатной температуре, размораживание не

ускорять! Упаковку хранить хорошо закрытой.

Срок годности минимум 24 мес. со дня изготовления.

**Расфасовка:** Картриджи по 290 мл – 12 штук в 1 коробке

Номер 035001000

артикула:

Pufas Werk KG, Im Schedetal 1, D - 34346 Hann. Münden
Tel.: +49 (0) 55 41 70 03 – 52 / – 460/ – 476

Konstruktions-Kleber K15
Internet: www.pufas.org