



Füll+Finish Шпаклёвка заполняющая финишная Füll+Finish Spachtel

Усиленная целлюлозой гипсовая шпаклёвка для внутренних работ. Создаёт гладкие, оптимальные поверхности для последующих малярных и обойно-оклеечных работ. Белого цвета.

Область применения:

Füll+Finish Шпаклёвка заполняющая финишная Предназначена для шпаклёвочных работ на всех минеральных основаниях внутри помещений, таких как штукатурка, бетон, камень, каменная кладка, газобетон, гипсокартонные плиты и т.п. основания. Наилучшим образом применима для полного выравнивания больших площадей, заполнения трещин и дыр, наклеивания гипсокартонных плит и заделки швов между ними, а также для формования и моделирования. Не для нанесения на стекло, пластмассу, дерево, металл и дисперсионные поверхности!

Füll+Finish Шпаклёвку заполняющую финишную можно наносить толщиной до 15 см и более и толщина слоя может быть снята до нуля.

Технические данные:

Сырьевая основа:	природный гипс, метилцеллюлоза, добавки
Насыпной вес:	ок. 0,75 г/см ³
Показатель pH:	7-8
Размер фракции:	0,04 мм
Состав раствора:	1,8 – 2,0 части порошка на 1 часть воды или 1 кг порошка на 650 мл воды
Расход:	1,0 кг порошка на 1 м ² при нанесении слоя 1 мм 500 г на 1 м ² при нанесении слоя 0,5 мм 300-500 г на погонный метр перегородок и потолков 100-200 г на погонный метр кромки ПЛУК/ПЛК
Прочность на разрыв:	2,9 Н/мм ²
Прочность на сжатие:	8,4 Н/мм ²
Время схватывания:	прим. 60 мин. при температуре 20°C
Время использования:	прим. 60 мин. при температуре 20°C
Время высыхания:	Время полного высыхания зависит от толщины нанесённого слоя и температуры окружающей среды

Подготовка основания:

Поверхность должна быть сухой, несущей и свободной от разделительных веществ (пыли, масел и т.п.). Удалить с поверхности старые обои при помощи *PUFAS TAP-EX Средства для удаления обоев*, а также отстающие слои краски и штукатурки. Сильно впитывающие, песочные и меловые основания предварительно прогрунтовать *PUFAS Грунтовкой LF или KF*.

Способ применения:

Чистую, холодную воду влить в чистую ёмкость. Высыпать шпаклёвку в соотношении: 2 части шпаклёвки на 1 часть воды и сразу энергично перемешать до получения однородной массы без комков. Дать постоять и через 2-3 минуты ещё раз размешать. Для заполнения трещин и дыр использовать более густую консистенцию, чем для шпаклевания всей поверхности. Небольшие неровности могут быть устранены до затвердевания затирной дощечкой с губчатым покрытием. После полного высыхания зашпаклёванные поверхности можно шлифовать. Зашлифованные места перед последующими работами, рекомендуется прогрунтовать *PUFAS Грунтовкой LF или KF*. Инструменты после использования промыть водой.

Примечания:

► Цвет преимущественно белый, но учитывая, что сырьё натуральное, допускается в некоторых случаях светло-серый оттенок, обусловленный примесями минералов в гипсовой породе, что не отражается на качестве продукта и не изменяет его характеристики.

► Для сырых помещений рекомендуется использовать Шпаклёвки на цементной основе.

Хранение:

Хранить в сухом месте! Защищать от сырости! Начатую упаковку хранить плотно закрытой! При правильном хранении, срок годности неначатой оригинал-упаковки не ограничен.

Расфасовка:

1 кг, 2 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг, 25 кг

Номер артикула:

1 кг – 003002092; 2 кг – 003003092; 5 кг – 003004092; 10 кг – 003005092;
15 кг – 003008092; 20 кг – 003007092; 25 кг – 003006092;