

Техническая информация



Гипсовая смесь для выравнивания стен и потолков

Гипсовая смесь для однослоиного нанесения вручную на стены и потолки внутри помещений по DIN 1168.

Область применения: Гипсовая смесь для выравнивания стен и потолков для нанесения вручную отлично годится для выравнивания всех несущих и минеральных оснований внутри помещений.

Технические данные: Сырьевая основа: природный гипс, гидроксид кальция
Показатель рН: 12,0

Насыпной вес: 0,74 г/см³

Состав раствора: 25 кг порошка на 18 л воды

Расход: 5,5 кг на 1 м² при толщине наносимого слоя 1 см

Подготовка основания: Основание должно быть сухим, стабильным и свободным от разделяющихся веществ (пыль, масло для опалубки и т. д.). Поверхности, окрашенные дисперсионными красками, а также песочные, меловые и сильно впитывающие следует предварительно прогрунтовать PUFAS Грунтовкой.

Способ применения: Высыпать Гипсовую смесь для выравнивания стен и потолков в чистую, холодную воду (25 кг в 18 л воды) и сильно перемешать. Для размешивания большого количества раствора лучше всего применить электрический смеситель.

Приготовленный раствор необходимо нанести на поверхность в течение 20 минут, причём минимальная толщина наносимого слоя должна быть не меньше 5 мм. Средняя толщина слоя составляет прим. 10 мм.

Диапазон толщины слоя при однослоином нанесении на всю поверхность
От 5 до 35 мм на стене, от 5 до 15 мм на потолке.

Более толстый слой (однослоиное нанесение) на ограниченную площадь:
35 – 50 мм на стене

Более толстый слой (двухслойное нанесение) на всю поверхность:
35 – 50 mm на стене, с использованием армирующей сетки для штукатурки

Толщина слоя под покрытия: минимум 10 мм

Толщина слоя на несущую штукатурку: минимум 15 мм

Для того, чтобы получить гладкую поверхность, начавшее застывать покрытие, прим. Через 30-50 минут, слегка смочить водой и затереть войлоком. Общее время обработки, в зависимости от основания, составляет 50 – 70 минут. Если необходимо нанесение двух слоёв, то для этого следует первый слой в ещё влажном состоянии прочесать гребнем и только после затвердевания этого слоя можно наносить второй слой.

Хранение: Хранить в сухом месте, плотно закрытым и желательно на деревянном поддоне.
Срок годности минимум 24 мес. со дня изготовления.

Расфасовка: бумажные пакеты по 25 кг

Номер артикула: 361