



Силикон санитарный S25

Область применения: Силикон санитарный S 25 для заполнения и герметизации швов размером до 25 мм. Применим для таких оснований как стекло, эмалированные, фарфоровые, лакированные и глазурованные поверхности, керамическая плитка, высококачественная сталь и ПВХ.

После вступления в реакцию с влажностью воздуха материал становится устойчив к воздействию УФ-лучей и неблагоприятных воздействий окружающей среды, а также к истиранию.

Силикон санитарный S 25 после полного высыхания выдерживает темпер. от -40 до +120 °С.

Способность к растягиванию до 25 %. Возможная осадка и растяжимость не должны превышать 25 % ширины шва.

Не применим для таких поверхностей как мрамор, природный камень, цветные и оцинкованные металлы.

Технические данные:

Сырьевая основа: силикон, содержащий (кислотный) уксусный отвердитель
Плотность: ок. 0,97 г/мл
Показатель pH: 2,1
Цвет: белый, серый, прозрачный

Подготовка основания:

Поверхность должна быть сухой, несущей и свободной от разделяющих веществ (пыль, жир и т. п.).

Способ применения:

Силикон санитарный S25 вдавить непосредственно в шов и сразу же загладить предварительно увлажнённую поверхность. Излишне нанесённую массу сразу же удалить.

Время обработки – прим. 10 минут.

Скорость отверждения зависит от толщины слоя, прим. 3 мм в день.

Не применять при температуре ниже +5° С!

Инструменты после использования сразу очистить, используя бытовое моющее средство.

Хранение:

Хранение и транспортировка возможны также при минусовой температуре до -15°С. Долгосрочное хранение при минусовых температурах нежелательно. Ёмкость хранить хорошо закрытой!
Срок хранения минимум 24 месяца со дня изготовления.

Расфасовка:

картриджи по 310 мл – 12 штук в 1 коробке.

Номер артикула:

344