

Бетоконтакт – Грунтовка для повышения адгезии

Адгезионное средство для бетонных оснований со слабой впитывающей способностью. Средство для подготовки оснований перед нанесением гипсовой штукатурки.

Область применения:	<i>PUFAS Бетоконтакт Грунтовка для повышения адгезии</i> используется для создания адгезии на гладких, плотных, со слабой впитывающей способностью минеральных основаниях внутри помещений (напр. бетон). Оптимально для подготовки основания перед нанесением обычной гипсовой штукатурки (напр., Rotrand).								
Технические данные:	<table><tr><td>Сырьевая основа:</td><td>акрилатная дисперсия, минеральные наполнители, индикатор</td></tr><tr><td>Показатель pH:</td><td>8-9</td></tr><tr><td>Плотность:</td><td>ок. 1,47 г/см³</td></tr><tr><td>Расход</td><td>250-300 г/м²</td></tr></table>	Сырьевая основа:	акрилатная дисперсия, минеральные наполнители, индикатор	Показатель pH:	8-9	Плотность:	ок. 1,47 г/см ³	Расход	250-300 г/м ²
Сырьевая основа:	акрилатная дисперсия, минеральные наполнители, индикатор								
Показатель pH:	8-9								
Плотность:	ок. 1,47 г/см ³								
Расход	250-300 г/м ²								
Подготовка основания:	Поверхность должна быть прочной, сухой, без жировых пятен и отстающих слоёв. Отставшую штукатурку и кладку удалить.								
Способ применения:	Перед нанесением грунтовки Бетоконтакт её обязательно хорошо размешать для равномерного распределения наполнителей. Наносить можно валиком из овечьей шкурки с коротким ворсом или с помощью распылителя (размер сопла 1,5 мм). При использовании распылителя консистенцию можно отрегулировать добавлением воды до макс. 10%. После высыхания, примерно через 20 часов, можно наносить штукатурку. На влажных и прохладных объектах время высыхания увеличивается. Инструменты промыть водой сразу же после применения. Не применять при температуре ниже +5 °C!								
Хранение:	Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от -25 °C до +40 °C. Срок годности минимум 24 мес. со дня изготовления.								
Расфасовка:	п/э ведро по 8 кг, 20 кг								
Номер артикула:	069404000								