

# Техническая информация



## Краска для крыш и цоколя

Устойчивая к атмосферным воздействиям, с высочайшей укрывистостью дисперсионная краска на основе синтетической смолы. 11 цветовых тонов для светостойкой окраски снаружи и внутри помещений. Без растворителей.

**Область применения:** PUFAS Краска для крыш и цоколя предназначена для окраски всех оснований из бетона, штукатурки, кирпичной и каменной кладки, бетонной и глиняной кровельной черепицы, волокнистоцементных крыш, а также для нанесения на старые слои краски как снаружи так и внутри помещений.

### Технические данные:

Сырьевая основа: дисперсия на основе синтетической смолы, вода, наполнители, пигменты, аддитивы  
Плотность: ок. 1,40 г/см<sup>3</sup>  
Показатель pH: ок. 8,5  
Стойкость к влажному истиранию согл. DIN EN 13300: Класс 2  
Расход: 150 - 200 мл/м<sup>2</sup>

### Подготовка основания:

Поверхность должна быть сухой, прочной, слегка впитывающей, чистой и без жировых пятен. Удалить отставшие слои краски и штукатурки. При наличии зелёного налёта или плесени очистить поверхность при помощи PUFAS AMSS Средства от плесени.

**Использование в качестве краски для крыш:** Поверхность предварительно обработать PUFAS Грунтовкой LF. PUFAS Краску для крыш и цоколя наносить только после полного высыхания грунтовки (зависит от температуры и влажности окружающей среды прим. 12-24 часа).

**Использование в качестве краски для цоколя:** чтобы обеспечить хорошую сцепляемость краски с основанием, а также получения долговечного покрытия, важным условием является защита цоколя от влаги с земли. На сильно впитывающие и песчаные основания нанести PUFAS Грунтовку LF или KF. Трещины и дыры зашпаклевать напр. PUFAS Шпаклёвкой для наружного применения и Клеящей шпаклёвкой.

### Способ применения:

Перед использованием перемешать. PUFAS Краска для крыш и цоколя готова к применению и может наноситься на поверхность кистью, щёткой, валиком или краскопультом.

**Для базового слоя,** краску можно разбавить прим. 5% водой. Кроющее покрытие наносится в неразбавленном виде после полного высыхания грунтового слоя. В случае необходимости нанести покрытие два раза. **Расход:** от 150 мл/м<sup>2</sup> на слой, в зависимости от основания и способа нанесения. Точный расход определить с помощью тестового нанесения на объекте.

### Примечания:

**Примечания:** Необходимо соблюдать указания по обработке в действующем техническом паспорте! Соблюдать паспорт безопасности. Обработать при температуре объекта или окружающей среды не ниже +8 °C.

- PUFAS Краску для крыш и цоколя можно смешивать друг с другом и с белыми красками для фасадов.
- Для окраски крыш краску использовать только в полном тоне.
- Использованные инструменты сразу после применения промыть водой.
- Не применять при температуре ниже +5° C!

### Хранение:

Хранить в прохладном месте, но не при минусовых температурах!  
Ёмкость хранить хорошо закрытой и недоступно для детей!  
Срок годности не менее 48 мес. со дня изготовления.

### Расфасовка и Цвет:

**5 л - 11 цветовых тонов:**  
цвет торфа (Torf),  
тёмно-серый (Schiefer),  
цвет песка (Sandstein),  
цвет серого камня (Steingrau),  
тёмно-коричневый (Havanna),

# Техническая информация

---

земляной (Terra),  
цвет песочного камня (Sandsteingelb),  
цвет красного кирпича (Ziegelrot),  
антрацит (Anthrazit),  
цвет серого бетона (Betongrau),  
синий базальт ((Basaltblau).

**2,5 л - 7 цветовых тонов:**

цвет торфа (Torf),  
тёмно-серый (Schiefer),  
цвет песка (Sandstein),  
цвет серого камня (Steingrau),  
тёмно-коричневый (Havanna),  
цвет красного кирпича (Ziegelrot),  
антрацит (Anthrazit).

**12,5 л - 7 цветовых тонов:**

цвет торфа (Torf),  
тёмно-серый (Schiefer),  
цвет песка (Sandstein),  
цвет серого камня (Steingrau),  
тёмно-коричневый (Havanna),  
цвет красного кирпича (Ziegelrot),  
антрацит (Anthrazit).

Номер  
артикула: 095..5000  
096..5000